

Beständigkeitstabelle OLI-NATURA Hartwachsöl nach DIN 68861, 1B und 1C

	DIN 68861, 1B			DIN 68861, 1C		
	Einwirkzeit	Anforderung	Ergebnis	Einwirkzeit	Anforderung	Ergebnis
Essigsäure I acetic acid	1 h	5	5			
Zitronensäure I citric acid	1 h	5	5			
Ammoniakwasser I ammonia water	2 min	5	4			
Rotwein I red wine	6 h	5	5	10 min	5	5
Cola I cola	16 h	5	5	10 min	5	5
Kaffee I coffee	16 h	5	5	10 min	5	5
Tee I tea	16 h	5	5	10 min	5	5
Johannisbeersaft I blackcurrant juice	16 h	5	5	10 min	5	5
Wasser I water	16 h	5	5	10 min	5	5
Aceton I acetone	10 sec	2	5			
Ethyl-Butylacetat I ethyl-butylacetate	10 sec	2	5			
Olivenöl I olive oil	16 h	5	5			
Ethanol I ethanol	1 h	4	5			
Bier I beer	6 h	5	5	10 min	5	5
Desinfektionsmittel I disinfectant	10 min	5	5	2 min	5	5
Reinigungsmittel I cleaner	1 h	5	5			